

 **FICHA TÉCNICA**

Nepal

Revestimiento pétreo liso texturado

Art. 0752

■ **Descripción**

Revestimiento Liso Texturado fino para la protección de fachadas y paramentos exteriores.

■ **Propiedades principales**

- ◆ Impermeable.
- ◆ Transpirable (permeable al vapor de agua).
- ◆ Excelente durabilidad y adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- ◆ Alta resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al ozono.
- ◆ Alta resistencia al desgaste y a los álcalis del cemento.
- ◆ Resistencia en ambientes industriales agresivos.
- ◆ Resistente a algas y moho.

■ **Usos recomendados**

Especialmente indicado para la protección y decoración de los soportes habituales en construcción de fachadas como hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica, etc. Indicado tanto para obra nueva como en rehabilitación.

■ **Presentación**

- ◆ **Colores:** Selección 12 colores de la Carta de Colores de Fachadas ALP: Z09 Marfil Suave, Z10 Marfil Princesa, Z11 Ocre, Z16 Ocre Miel, Z18 Albarizo, Z27 Salmón Suave, Z38 Salmón Rosado, Z52 Flamingo, Z53 Teja, Z72 Azul Noche, Z77 Verde Hierba, Z96 Gris Oscuro..
- ◆ **Aspecto:** Mate liso texturado al tacto.
- ◆ **Envases:** 4Lts y 15 Lts. (Ver tarifa de Precios).

■ **Características técnicas**

- ◆ **Composición:**
 - Vehículo fijo:* Copolímero acrílico de alta resistencia a la intemperie.
 - Pigmentos:* Estables al exterior.
- ◆ **Densidad:** 1,6 ± 0,1 gr/cc a 25° C, en función del color
- ◆ **Rendimiento:** 4 – 6 m²/Lt. (según soporte).
- ◆ **Secado:** Tacto: 2 horas
- ◆ **Repintado:** A partir de las 2 horas. (25°C, 60% HR)

■ Instrucciones de aplicación

- ◆ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ◆ **Numero de capas:** Normalmente 2 manos, en función del color y del soporte.
- ◆ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola
- ◆ **Dilución:** Primera mano diluir máximo con un 10-15 % de agua. Segunda mano máximo con un 5 % de agua.
- ◆ **Limpieza:** Con agua con el producto aún fresco.

■ Tratamiento de superficies

- ◆ **Superficies nuevas:** Consolidada y limpia, exenta de polvo y grasas. Aplicar la primera mano diluida al 10-15% con agua. A partir de las 2 horas dar la segunda mano sin diluir o como máximo a un 10% de agua.
- ◆ **Sobre pinturas viejas:** La superficie deberá estar limpia de pinturas viejas, mal adheridas, grasas, eflorescencias, etc y no estar hidrofugada. Si el soporte está muy descohesionado o con demasiada absorción, aplicar previamente Hidrofix (Art. 0674) diluido previamente (3 o 4 partes de agua por 1 de Hidrofix).

■ Estabilidad y conservación en el envase

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

■ Información de Seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: diciembre 07

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.