



## PINTURAS PLÁSTICAS

**EXPERIENCIAS** (Art. 0937)**Descripción**

Pintura plástica mate para la decoración de interior con la que se obtienen acabados lisos muy decorativos.

**Propiedades principales**

- ◆ Acabado extra-mate
- ◆ Gran capacidad de cobertura.
- ◆ No gotea ni salpica en su aplicación.
- ◆ Muy lavable
- ◆ Amplia gama de colores

**Usos recomendados**

Especialmente indicado en interiores para protección y decoración de los materiales utilizados en la construcción (Yeso, Cemento, Pladur, Ladrillo.) Por su acabado mate evita los reflejos de la luz en superficies complicadas.

**Presentación**

- ◆ **Colores:** Azul Zen 001, Azul Infinito 002, Turquesa Impulso 003, Verde Frescura 004, Lima Locura 005, Amarillo Ensueño 006, Amarillo Ambición 007, Albero Madurez 008, Ocre Armonía 009, Beige Equilibrio 010, Marrón Sobriedad 011, Cacao Deseo 012, Rosa Inocencia 013, Fucsia Descaro 014, Granate Pasión 015, Burdeos Romance 016, Gris Placidez 017, Gris Reflexión 018, Gris Vanidad 019, Lila Templanza 020, Ciruela Pecado 021, Salmón Dulzura 022, Naranja Relajación 023, Naranja Expresión 024, Naranja Energía 025.
- ◆ **Aspecto:** Mate
- ◆ **Envases:** 0,750 y 2,5 Lts (todos los colores) 10 Lts (consultar).

**Características técnicas**

- ◆ **Composición:**
  - Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión
  - Pigmentos:* Bióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados.
  - Disolvente:* Agua.
- ◆ **Densidad:** 1,5 ± 0,05 gr/cc a 25° C.
- ◆ **Sólidos en peso:** 60 ± 2%
- ◆ **Rendimiento:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt por mano. (Aproximado, según color y superficies).

- ♦ **Secado:** Total: 40 - 60 Minutos. (Según temperatura y humedad).
- ♦ **Repintado:** A partir de las 3 horas.

#### ■ **Instrucciones de aplicación**

- ♦ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ♦ **Numero de capas:** Una ó dos dependiendo de la porosidad del soporte. Para algunos soportes especiales podría ser necesaria la aplicación de alguna mano más.
- ♦ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola.
- ♦ **Dilución:**  
Para brocha ó rodillo 10 % de agua (En primera mano).  
Para brocha ó rodillo en segunda mano, aplicar sin diluir.  
Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.
- ♦ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua.

#### ■ **Tratamiento de superficies**

- ♦ **Superficies nuevas,** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.
- ♦ **Superficies viejas,** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea BASIKOS MASILLAS. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 0674, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.
- ♦ **Sobre superficies con manchas de humedad, grasa o humo,** aplicar previamente una capa FIX-TAC Art. 0711, de ZEUS Art. 0714 o 2 manos de ZEUS al agua Art. 0713.

#### ■ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogenizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

#### ■ **Información de Seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: abril 09

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.