

 **FICHA TÉCNICA**

**Entree de Gamme (Ref. OPZBL)**

Art. 1000

▪ **Descripción**

Pintura plástica para interiores y exteriores, con la que se obtienen acabados lisos muy decorativos de aspecto mate.

▪ **Propiedades principales**

- ♦ Buena aplicación y extensibilidad.
- ♦ Gran capacidad de relleno.
- ♦ Extraordinaria cubrición.
- ♦ Excelente blancura.
- ♦ Permeable al vapor de agua.
- ♦ Excelente relación calidad / precio.

▪ **Usos recomendados**

Especialmente indicado en interiores para protección y decoración de todo tipo de materiales utilizados en la construcción (Yeso, Cemento, Revoco, Ladrillo, Etc.). En su aplicación a rodillo permite obtener el máximo rendimiento y acabado más decorativo cuando se desee obtener un reducido coste.

▪ **Presentación**

- ♦ **Colores:** Blanco y colores
- ♦ **Aspecto:** mate

▪ **Características técnicas**

- ♦ **Composición:**  
Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en emulsión  
Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.  
Disolvente: Agua
- ♦ **Densidad:** 1,58 ± 0,05 gr./cc a 25° C
- ♦ **Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/Lts por mano. (Aproximado y según superficies).
- ♦ **Secado:** 30-45 minutos. (Según temperatura y humedad).  
Repintado: A partir de las 8 horas.

▪ **Instrucciones de aplicación**

- ♦ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ♦ **Numero de capas:** Una ó dos dependiendo de la porosidad del soporte.
- ♦ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola.
- ♦ **Dilución:**

Para brocha ó rodillo 10 % de agua (En primera mano).  
Para brocha ó rodillo en segunda mano, aplicar sin diluir.  
Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.

- ♦ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua.

#### ▪ **Preparación de superficies**

**Superficies nuevas** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de afloraciones salinas.

**Superficies viejas:** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea NERCAPLAST. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 674, para igualar la superficie, especialmente en colores intensos.

**Sobre superficies húmedas** con manchas de grasa y humo, aplicar previamente una capa FIX-TAC Art. 0711 o de ZEUS Art. 0714.

#### ▪ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogenízale, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

#### ▪ **Información de seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 0

Fecha de edición: enero 07

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.