

# alp

## PINTURA PARA PISCINA BASE AGUA (Art.0600)



Pintura acrílica al agua para el pintado de paredes y suelos de piscinas.

### Propiedades principales

- Olor suave muy inferior a las pinturas para piscinas al disolvente
- Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
- Repintable sobre pinturas acrílicas y clorocaucho
- Resistente al moho y algas

### Usos

Interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento y hormigón.

### Presentación

- **Colores:** Azul 131 y Azul medio 036.
- **Aspecto:** Satinada.
- **Envases:** 4 y 15 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.  
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.  
Disolvente: Agua.

**Densidad:** 1,35 ± 0,05 Kg/L a 25 °C

**Sólidos en peso:** 60 ± 2%

**Rendimiento teórico:** 10 - 12 m<sup>2</sup>/L (Aproximado).

**Secado:** 4 - 5 horas.

**Repintado:** A partir de las 12 horas.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola Airless

**Dilución:** Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5% de ser necesario.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

#### Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas: Los soportes nuevos no deben pintarse antes de 1 mes, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado para eliminar restos de áridos sueltos y contaminantes. Luego, aclarar con abundante agua y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.
- Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas mal adheridas o defectuosas. Si existen manchas verdosas o negras puede ser debido a la presencia de mohos o algas, y deberán eliminarse completamente antes del pintado de la piscina. Una vez preparada la superficie proceder como en el caso de superficies nuevas.

Precauciones Especiales:

La piscina estará en cualquier caso limpia y seca. No pintar si hay rocío, ni a pleno sol.

Una vez pintada la piscina permanecerá vacía de 1 a 2 semanas.

Este producto no es adecuado para pintar depósitos destinados al consumo de agua potable tanto para personas como animales. No es adecuado para el pintado de piscinas de poliéster.

#### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

#### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016