

alp

EXPERIENCIAS

Pintura mate interior (Art.0684)



Pintura plástica ecológica mate, de buena cubrición y lavabilidad. Donde se busque una fácil aplicación y un acabado decorativo.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- No amarillea.

Usos

Interior sobre todo tipo de materiales de obra como el yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo.

Presentación

- **Colores:** Carta de 25 colores
- **Aspecto:** Mate
- **Envases:** 2,5 L ó 4 L en función del color

CERTIFICACIONES

- Etiqueta Eco-Label "ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA": Según Expediente ES-CAT/044/003 emitido por la Generalitat de Catalunya (Baja Contaminación Atmosférica, Eficiencia Energética y Toxicidad Reducida)
- Buena Lavabilidad (Cumple la Norma UNE-EN ISO 11998, Clase 2)
- Muy Cubriente (Cumple la norma UNE EN ISO 6504-3)

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: 1,55 ± 0,10 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 61 ± 2%

Rendimiento teórico: 8- 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

Secado: 1-2 horas

Repintado: A partir de las 12 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 5 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

- Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con HIDROFIX Art. 0674 o con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado de la línea BASIKOS MASILLAS.
- Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar previamente una capa de FIX TAC Art. 0711, ZEUS Art. 0714 o dos capas de ZEUS al agua Art. 0713.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016