

alp

FIX-TAC "Triple acción"

Imprimación selladora (Art. 0711)



Imprimación sintética tixotrópica que reúne tres características principales en un solo producto: Imprimación, selladora y antimanchas. Para acabar con un esmalte sintético o una pintura plástica.

Propiedades principales

- Imprimación de superficies habituales en la construcción.
- Gran capacidad de sellado de superficies porosas.
- Buena capacidad de bloqueo de manchas: humo, nicotina, grasa, etc.
- Excelente cubrición y resistencia al lavado.
- Buena brochabilidad y nivelación.

Usos

En interior, para sellar e imprimir superficies porosas como el yeso, cemento, revocos, madera, etc. Y especialmente superficies que presenten dificultades en su pintado como yesos húmedos, superficies con salitre, manchadas de humo, manchas de humedad secas, grasa, nicotina, etc. Recomendado para cocinas, cuartos de baño, bares, casas de campo, museos, etc.

Presentación

- **Colores:** Blanco 600.
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 15 L.
-

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Resinas sintéticas especiales.
Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 1,81 ± 0,05 Kg/L.

Rendimiento Como sellador: 6-7 m²/L. Como

teórico: Antimanchas: 10-12 m²/L (Aproximado según soporte).

Secado: 12 Horas.

Repintado: Mínimo a las 12 horas.

COV: Cat. A/g, límite 2010: 350g/l. Cont. máx. COV: 450g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: 1 o 2 según absorción del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Para brocha o rodillo: Producto listo al uso. Diluir hasta un máximo del 5% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600

Para pistola diluir hasta un máximo del 15% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 hasta la viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de polvo y otros contaminantes.

•Superficie nuevas porosas (yeso, cemento, madera). Eliminar manchas de grasa mediante limpieza con disolvente y posterior pintado general según las diluciones indicadas.

•Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016