

# alp

## ZEUS DISOLVENTE RESISTENTE AL MOHO

(Art. 0714)



Pintura aislante y antimanchas a base de resina Plioway Ultra® que permite bloquear manchas de grasa, nicotina, humo y humedades secas.

### Propiedades principales

- Buena cubrición.
- Buena lavabilidad.
- Transpirable al vapor de agua.
- Alto nivel de blancura. No amarillea.
- Forma barrera que impide el paso de humedad.
- Fácil aplicación.

### Usos

Sistema de fondo y acabado indicado para trabajos nuevos y mantenimiento de locales interiores expuestos a humedades y humos. Ideal para cubrir las manchas de grasa, nicotina, humo, goteras y humedades secas. Aplicable tanto en paredes y como techos de cocinas, bares, despachos, cuartos de baño, casas de campo, museos, iglesias, etc.

### Presentación

- **Colores:** Blanco (600).
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 750 ml, 4 L y 15 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Copolímero acrílico en disolución.  
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.  
Disolvente: Hidrocarburos isoparafínicos sin olor.

**Densidad:** 1,45 ± 0,05 kg/L a 25°C

**Sólidos en peso:** 71 ± 2%

**Rendimiento teórico:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/L/mano, En función de la absorción y textura del soporte

**Secado:** 2 horas.

**Repintado:** A partir de las 24 horas.

**COV:** Cat. A/i, límite 2010: 500g/l. Cont. máx. COV: 500g/l.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5°C a 35°C

*Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.*

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola.

**Dilución:** Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600. En segunda mano hasta un máximo del 5% de ser necesario.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 inmediatamente después de su uso.

#### Tratamiento de superficies

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla Basikos si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente con el TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A PINTAR Art. 0935 y aplicar directamente una vez esté seca la superficie.

#### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

#### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: 30/3/2016