

alp

PINTURA PISCINAS AL COLOROCAUCHO

(Art.0736)



Pintura al clorocaucho que permite la libre difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, evitando con ello la posibilidad de ampollamientos y desconchones de la pintura.

Propiedades principales

- Resistente a bacterias y algas
- Facilidad de aplicación.
- Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
- Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente

Usos

Interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de cemento u hormigón.

Presentación

- **Colores:** Azul 131, Azul medio 036 y Blanco 760.
- **Aspecto:** Satinada.
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 15 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Resinas de Clorocauchos.
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 1,31 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 57 ± 2%

Rendimiento teórico: 12 - 14 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

Secado: 3-4 horas.

Repintado: A partir de las 6 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo: Producto listo al uso. Diluir hasta un máximo del 5% con Disolvente Piscinas Art. 7607.

Para pistola diluir hasta un máximo del 15% hasta la viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con Disolvente Piscinas Art. 7607 inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

- **Superficies nuevas:** Los soportes nuevos no deben pintarse antes de 1 mes, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado para eliminar restos de áridos sueltos y contaminantes. Luego, aclarar con abundante agua y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.
- **Superficies viejas:** Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas mal adheridas o defectuosas. Si existen manchas verdosas o negras puede ser debido a la presencia de mohos o algas, y deberán eliminarse completamente antes del pintado de la piscina. Una vez preparada la superficie proceder como en el caso de superficies nuevas.

Precauciones Especiales:

La piscina estará en cualquier caso limpia y seca. No pintar si hay rocío, ni a pleno sol.

Una vez pintada la piscina permanecerá vacía de 1 a 2 semanas.

Este producto no es adecuado para pintar depósitos destinados al consumo de agua potable tanto para personas como animales. No es adecuado para el pintado de piscinas de poliéster.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

18 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: 30/3/2016