

alp

SALITEC TRATAMIENTO ANTISALITRE

(Art. 0938)



Hidrofugante para soportes minerales para la protección contra el salitre y todo tipo de eflorescencias.

Propiedades principales

- Excelente protector hidrófugo.
- Transpirable al vapor de agua.
- Penetra en el soporte y lo protege sin formar película.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Contiene conservante antimoho.

Usos

Especialmente indicado como tratamiento preventivo frente al salitre en los materiales porosos utilizados habitualmente en la construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso, etc... tanto en interior como en exterior.

Presentación

- **Colores:** Incoloro (000).
- **Aspecto:** Invisible.
- **Envases:** 750 ml y 4 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Resina acrílica y aditivos
Disolvente: Agua.

Densidad: 1,02 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 7 ± 2%

Rendimiento teórico: 2-6 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-4 horas.

Repintado: Entre 8- 24 horas. (Antes de la reacción total del producto).

COV: Cat. A/h, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Una sola mano forzando que el producto penetre en el soporte y eliminando el material sobrante. En soportes muy absorbentes se puede aplicar otra mano, siempre antes de que seque la primera.

Herramientas: Brocha / Rodillo.

Dilución: Listo al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. No aplicable sobre superficies ya pintadas o revestimientos impermeables.

Observaciones: Debe procederse al pintado antes de que el producto reaccione totalmente y ejerza todo el poder hidrofugante. Una vez reaccionado, sólo será repintable con productos base disolvente. Cada soporte es diferente, por lo que se recomienda hacer una pequeña aplicación en una zona poco visible, para asegurar que no aparecen reacciones extrañas ni incompatibilidades entre el producto y el soporte. Se recomienda repetir el tratamiento a los 2-3 años.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016