

# alp

## DELTA 100% ACRÍLICO

(Art. 0738)



Revestimiento acrílico liso de alta calidad para fachadas.

### Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Máxima resistencia a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Producto con marcado CE: Protección anticarbonatación.
- Dispone de Etiqueta Ecológica: Ecolabel.
- Contiene conservante antimoho.

### Usos

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

### Presentación

- **Colores:** Carta color IMAGIN PANORAMA.
- SISTEMA IMAGIN: bases BL, M y TR.
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4 L y 15 L.



### CERTIFICACIONES

- Etiqueta Eco-Label "ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA": Según Expediente ES-CAT/044/003 emitido por la Generalitat de Catalunya (Baja Contaminación Atmosférica, Eficiencia Energética y Toxicidad Reducida).

- Buena Lavabilidad (Cumple la Norma UNE-EN ISO 11998, Clase 2).
- Muy Cubriente (Cumple la norma UNE EN ISO 6504-3).
- Marcado CE protección de sup.de hormigón norma UNE-EN1504-2:2004.
- Certificación Euroclases B-s1,d0.

<b>CE</b> 0370
<b>CROMOLOGY</b> Avenida de la Industria, 4 28823 Coslada (Madrid) 10 003-RPC-01/07/2013
EN1504-2: 2004 Delta 100% Acrílico  Protección contra la penetración Control de la humedad Aumento de la resistividad  Permeabilidad al Vapor de Agua: Sd < 5m (Clase I) Permeabilidad al Agua Líquida: W < 0,1 Kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> Permeabilidad al CO <sub>2</sub> : Sd > 50 m. Adherencia: ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> Envejecimiento Artificial (1000 h): Sin ampollas, fisuración ni escamado Reacción al Fuego (Euroclases): B-s1, d0

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Emulsión 100% acrílica.  
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.  
Disolvente: Agua.

**Densidad:** 1,41 ± 0,10 Kg/L a 25 °C

**Sólidos en peso:** 55 ± 2%

**Rendimiento teórico:** 8- 12 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

**Secado:** 3-4 horas.

**Repintado:** A partir de las 24 horas.

**COV:** Cat. A/c, límite 2010: 40 g/l. Cont. máx. COV: 40 g/l.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola Airless

**Dilución:** Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:**

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja húmedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

MASILLAS. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de abosrción, aplicar HIDROFIX Art. 0674, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

---

## Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorcencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS

---

## Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

---

## Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

*Revisión: 1*  
*Fecha de edición: 30/3/2016*